



# PAVIGRID

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABELLA RIEPILOGATIVA:** Rev 113

**DESCRIZIONE:** Georete drenante (GNT) accoppiata ad uno o due geotessili nontessuti (1F, 2F) e/o a una pellicola impermeabile (PL)

**COMPOSIZIONE:** Polietilene alta densità (GNT), polipropilene (GTX-N), poliolefine (PL)

			2F4	2F5	2F6	2F9	1F4	
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>							<b>PL200</b>	
Massa areica		g/mq	740	880	1080	1510	810	EN ISO 9864
Spessore a 2 kPa		mm	4,7	5,5	6,6	9,8	4,7	EN ISO 9863
Resistenza a trazione longitudinale MD		kN/m	20,0	20,0	21,0	23,0	13,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD		kN/m	17,0	17,0	17,0	17,0	10,0	EN ISO 10319
<b>CAPACITA' DRENANTE NEL PIANO MD (OPZIONE R/R)</b>								
q=20 kPa	i=1	l/s*m	0,65	1,10	1,60	1,40	1,12	EN ISO 12958
q=50 kPa	i=1	l/s*m	0,51	1,03	1,25	1,20	0,95	EN ISO 12958
q=200 kPa	i=1	l/s*m	0,37	0,74	1,21	1,00	0,60	EN ISO 12958
q=400 kPa	i=1	l/s*m	0,24	0,48	0,65	0,60	0,30	EN ISO 12958

## NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Vigano' Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli  $\pm 5\%$ .

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Vigano' Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.it@pavitex.com](mailto:geo.it@pavitex.com)

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

**PAVITEX®**