



PAVIROCK B

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

TABELLA RIEPILOGATIVA: Rev 113

DESCRIZIONE: Geotessile tessuto a bandelle (GTX-W)

COMPOSIZIONE: Polipropilene nero

CARATTERISTICHE FISICHE		15/15	23/23	32/32	42/42	52/52	75/75	110/110	220/110	350/55	
Massa areica	g/mq	80	100	140	190	250	330	480	820	1000	EN ISO 9864
CARATTERISTICHE MECCANICHE											
Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	110,0	220,0	350,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	110,0	110,0	55,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	18,0	17,0	15,0	17,0	15,0	13,0	12,0	15,0	12,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	14,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	11,0	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	2,5	3,0	4,0	4,0	5,0	8,0	9,0	12,0	12,0	EN ISO 12236
Perforazione al cone drop test	mm	18	16	12	10	8	7	6	4	8	EN ISO 13433
CARATTERISTICHE IDRAULICHE											
Apertura caratteristica O_{90}	μm	200	300	400	200	300	300	200	500	650	EN ISO 12956
Permeabilità normale al piano $V_{i,50}$	l/s*mq	20	50	20	10	20	20	30	110	90	EN ISO 11058

NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Vigano' Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli $\pm 5\%$.

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Vigano' Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.it@pavitex.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

PAVITEX[®]